

Papel base para impresión térmica 100% reciclado.

L* a* b* Valores objetivo	L*	a*	b*
ISO 5631	81	-1	3

Valores objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	AiaThermalGreen	
Gramaje	ISO 536	g/m ²	42	60
Blancura	ISO 2470-1 (C/2°)	%	56	56
Opacidad	ISO 2471	%	92	95
COBB 60	ISO 535	g/m ²	25	25
Resistencia MD	ISO 1924/3	kN/m	3	4



AiaThermal Green

Resistente en húmedo



Papel base resistente en húmedo
para impresión térmica 100% reciclado.

L* a* b* Valores objetivo	L*	a*	b*
ISO 5631	81	-1	3

Valores objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	AiaThermal Green WS		
Gramaje	ISO 536	g/m ²	40	42	55
Blancura	ISO 2470-1 (C/2°)	%	56	56	56
Opacidad	ISO 2471	%	90	90	90
COBB 60	ISO 535	g/m ²	20	20	20
Resistencia MD	ISO 1924/3	kN/m	2	2	2
Longitud Rotura MD	ISO 1924	g/m ²	7500	7600	7700
Resistencia en Húmedo	ISO 3781	kN/m	15-20%	15-20%	15-20%



Validez: a partir de Diciembre de 2024