

CEPI code 44

Papel fluting semiquímico de altas prestaciones
y comportamiento excelente.

Características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	AiaNature SQ									
Gramaje nominal	ISO 536	gr/m²	100	105	110	115	120	125	130	135	140	150
Humedad nominal	ISO 287	%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
SCT	ISO 9895	Kn/m	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
CMT	EN ISO 7263	N	200	210	220	230	264	274	286	297	308	330

Características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	AiaNature SQ									
Gramaje nominal	ISO 536	gr/m²	100	105	110	115	120	125	130	135	140	150
Variación		Nominal	+−3%	+−3%	+−3%	+−3%	+−3%	+−3%	+−3%	+−3%	+−3%	+−3%
Humedad nominal	ISO 287	%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Variación		Nominal	+−1	+−1	+−1	+−1	+−1	+−1	+−1	+−1	+−1	+−1
SCT	ISO 9895	Kn/m	1,9	2	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
CMT 30/50 MD	EN ISO 7263	N	165	175	187	195	228	237	247	257	266	285

