

- o Papel 100% reciclado con blancura 68
- o Calidad óptima
- o Alto rendimiento para copias perfectas
- o Apto para fotocopadoras, impresión laser, tinta y fax

TEST	NORMA	UNIDAD	AiaPrintCopy		
Gramaje	ISO 536	g/m2	60	70	80
Espesor	ISO 534	um	75	85	100
Lisura Bekk	ISO 5627	S	9,5	9,5	9,5
Blancura -UV	ISO 2470	%	68	68	68
Opacidad	ISO 2471	%	>91	>94	>94
Resistencia L	ISO 1924	kN/m	3,0	3,5	4,5
Resistencia T	ISO 1924	kN/m	1,10	1,25	1,45

